

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.



SCHEDA TECNICA
012889 VASELINA BIANCA Conformità: EP

NUMERO CAS	8009-03-8
ANALISI MATERIA PRIMA	SPECIFICHE
PH.EUR.	
ASPETTO (CHARACTERS)	Massa traslucida, bianca o quasi bianca, soffice e untuosa, trasparente in strati sottili anche dopo il raffreddamento a 0 °C
SOLUBILITA'	Praticamente insolubile in acqua Leggermente solubile in cloruro di metilene Praticamente insolubile in etanolo (96%) Praticamente insolubile in glicerolo
IDENTIFICAZIONE	Test A (punto di gocciolamento): 35-70°C Test B (IR): conforme Test C: conforme Test D (aspetto): conforme
ASPETTO (TESTS)	Conforme
ACIDITA'/ALCALINITA'	<= 0,5 ml di NaOH 0,01 M
CONSISTENZA	60-300
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI	Conforme
CENERI SOLFORICHE	<= 0,05%
ALTRI TEST	
COLORE	1,2 Y (Lovibond)
VISCOSITA'	5,0-8,5 mm2/s (cinematica, 100°C)
PUNTO DI GOCCIOLAMENTO	50-60°C
PUNTO DI CONGELAMENTO	48-56°C
TEST DI PENETRAZIONE	150-180 dmm (25°C)

CONFORMITA'	
FARMACOPEE	Conforme a Ph. Eur.

INFORMAZIONI GENERALI	
NOME INCI	Petrolatum
NUMERO EINECS/ELINCS	232-373-2
SINONIMI	Petrolato; Petroleum jelly; Vaseline; White soft paraffin
MATERIA PRIMA	Petrolio
SAPORE	Insapore
TIPO DI PRODOTTO	Conforme a Farmacopea Idoneo all'uso cosmetico
DESCRIZIONE	Vaselina bianca ottenuta mediante processo di distillazione del petrolio, successiva estrazione e deceratura mediante solventi e idrogenazione ad alta pressione ed alta temperatura
ODORE	Inodore
ANTIOSSIDANTI	BHT <= 50 ppm
ALLERGENI	Esente da allergeni alimentari (Reg. 1169/2011/UE, Alleg. II)

TECHNICAL DATASHEET
012889 PARAFFIN, WHITE SOFT Compliance: EP

CAS NUMBER	8009-03-8
RAW MATERIAL ANALYSIS	SPECIFICATIONS
PH.EUR.	
APPEARANCE (CHARACTERS)	White or almost white, translucent, soft unctuous mass, transparent in thin layers even after cooling to 0 °C
SOLUBILITY	Practically insoluble in water Slightly soluble in methylene chloride Practically insoluble in ethanol (96%) Practically insoluble in glycerol
IDENTIFICATION	Test A (drop point): 35-70°C Test B (IR): complies Test C: complies Test D (appearance): complies
APPEARANCE (TESTS)	Complies
ACIDITY/ALCALINITY	<= 0,5 ml of NaOH 0,01 M
CONSISTENCY	60-300
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS	Complies
SULFATED ASH	<= 0,05%
OTHER TESTS	
COLOUR	1,2 Y (Lovibond)
VISCOSITY	5,0-8,5 mm2/s (kinematic, 100°C)
DROPPING POINT	50-60°C
FREEZING POINT	48-56°C
PENETRATION TEST	150-180 dmm (25°C)

COMPLIANCE	
PHARMACOPEIA	Complies with Ph. Eur.

GENERAL NOTICES	
INCI NAME	Petrolatum
EINECS/ELINCS NUMBER	232-373-2
OTHER NAMES	Petrolatum; Petroleum jelly; Vaseline; White soft paraffin
RAW MATERIAL	Petroleum
TASTE	Tasteless
TYPE OF PRODUCT	Complies with Pharmacopoeia Cosmetic grade
DESCRIPTION	White vaseline obtained by distillation of petroleum, solvent extraction and solvent dewaxing and subsequent high hydrogen pressure and high temperature hydrogenation process
ODOUR	Odourless
ANTIOXIDANTS	BHT <= 50 ppm
ALLERGENS	Free from food allergens (Reg. 1169/2011/EU, Annex II)

FARMALABOR Srl
Sede legale Via Pozzillo Il traverso a sx, 1
76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italia
Sede di rappresentanza Via Palermo, 23 - 20057 - Assago (MI) - Italia
CCIAA di Bari - REA n. 432773 - PI05676410722 - Cap. Soc. € 360,000,00 i.v.

Tel +39 0883 1975 111
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

AZIENDA CON
SISTEMI DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018
CERTIFICATA DA CERTIQUALITY
COMPANY WITH CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
ISSUED BY CERTIQUALITY

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.



SCHEDA TECNICA
012889 VASELINA BIANCA Conformità: EP

	Glutine non applicabile
NICHEL	Assente
SOLVENTI RESIDUI	< 5 ppm
CARICA BATTERICA	Il prodotto per sua natura non presenta condizioni tali da favorire la presenza di microorganismi
STATO MICROBIOLOGICO	Prodotto non soggetto a contaminazione microbica
CONSERVAZIONE	Al riparo dalla luce, in contenitori ben chiusi, in ambiente secco, a temperatura ambiente Conservare al riparo da fiamme e scintille
INCOMPATIBILITA'	Con forti agenti ossidanti
PROPRIETÀ	Vaselina bianca, di elevata purezza di consistenza setosa e altamente stabile
APPLICAZIONI	Usata per la preparazione di unguenti, emulsioni, pigmenti; come lubrificante e preservante

ANNOTAZIONI	
NOTE	Il prodotto è conforme a COLIPA, raccomandazione n. 15 per l'uso cosmetico Il prodotto non è conforme a COLIPA, raccomandazione n. 14 per l'uso in cosmetici per labbra ed igiene orale Non contiene sostanze vietate dal Reg. 1223/2009/CE sui cosmetici dell'Allegato II Non contiene sostanze classificate C.M.R. (Reg. 1223/2009/CE) Esente da sostanze elencate nel SVHC Non contiene derivati di origine animale Esente dal rischio BSE/TSE Prodotto non testato sugli animali Non irradiato

TECHNICAL DATASHEET
012889 PARAFFIN, WHITE SOFT Compliance: EP

	Gluten not applicable
NICKEL	Absent
RESIDUAL SOLVENTS	< 5 ppm
TOTAL BACTERIA	The product by its nature does not favor the presence of microorganisms
MICROBIOLOGICAL STATUS	Not subjected to microbial contamination
STORAGE	Protected from light in tightly closed containers, in a dry place at room temperature Keep away from sources of ignition
INCOMPATIBILITY	With strong oxidizing substances
PROPERTIES	White petrolatum is highly refined; it has a silky surface and a high stability
APPLICATIONS	It is used for the preparation of ointments, emulsions, pigments. It is used as a lubricant and preservative

NOTES	
NOTES	The product is complies with COLIPA, recommendation no. 15: use in the cosmetic industry The product does not comply with COLIPA recommendation no. 14: use in oral and lip care cosmetics It does not contain substances prohibited in cosmetics Reg. 1223/2009/EC Annex II It does not contain substances classified as C.M.R. (Reg. 1223/2009/EC) Free from substances listed in SVHC It does not contain derivates of animal origin BSE/TSE free The product has not been tested on animals Not irradiated